

Popis


Dvousložkový ekonomický akrylátový uretanový základní nátěr pro automobilové opravy se snadnou aplikací a brusnými vlastnostmi. Určeno pro všechny aplikace stříkáním od bodových oprav až po celkové opravy. Poskytuje optimální tvorbu filmu a výdrž lesku.

Vhodné povrchy

Existující povrchy
Ocel
nax Epoxy Primers

OEM Elektroplášť
Lamináty vyztužené sklem

nax PP Primer
nax polyester plniče & tmely



4nax 2000 Urethane Primer Grey - šedý
1nax 2000 Tužidlo
1-2nax Ředidla




Nastavení stříkací pistole:
Gravitační technologie 1.4- 1.8 mm

Aplikační tlak:
1.7-2.2 Bar 28-30 psi


Na vstupu vzduchu ze stříkací pistole HVLP max 0,6-0,7 bar (8-10 psi) na vzduchovém uzávěru



2 - 3 nátěry



30-40 μm / nátěr (4:1:1)
20-30 μm / nátěr (4:1:2)



Mezi nátěry:

5 - 10 minut na

20°C

70°F

Před 60°C (140°F) sušíme:

15 minut na

20°C

70°F



Suchý na prach

20°C (70°F)
3 hod

30°C (86°F)
2 hod

40°C (100°F)
1½ hod

60°C(140°F)
30 minut

Infra-červený
4+8 minut

Konečné broušení za sucha

Konečné mokré broušení



P400 - P500



P800 - P1000



Přetření

nax Superio 300 Basecoat System
nax Superio 400 2K Solid System



nax 2000 Urethane Primer Grey nax 2000
Tužidlo
nax Ředidla

2 roky

2 roky

2 roky



Obsah VOC tohoto produktu ve formě připravené k použití je maximálně

665 g/litr



Používejte vhodnou ochranu dýchacích cest

Společnost Nippon Paint Automotive Refinishes doporučuje použití respirátoru s přívodem čerstvého vzduchu.

Pro podrobné informace si přečtěte celý TDS

Popis

Dvousložkový ekonomický akrylátový uretanový základní nátěr pro automobilové opravy se snadnou aplikací a brusnými vlastnostmi. Určeno pro všechny aplikace stříkáním od bodových oprav až po celkové opravy. Poskytuje optimální tvorbu filmu a výdrž lesku.

Vhodné povrchy

| | | |
|---|--|---|
| Existující povrchy Ocel nax Epoxy Primers | OEM Elektroplášť Lamináty vyztužené sklem | nax PP Primer nax polyester plniče & tmely |
|---|--|---|

Poznámky: V následujících případech se doporučuje použít leptací primer:
 a. Když je požadováno, aby systém splňoval nejvyšší standard kvality
 b. Opravy, které vyžadují rozsáhlou povrchovou aplikaci základního nátěru, jako je kompletní panel

Produkt a Přísady

| | | | |
|----------------|--|-----------------------------|---|
| Produkt | nax 2000 Urethane Primer Grey | Akrylové pryskyřice | Teplotní rozsah |
| Tužidla | nax 2000 Hardener-tužidlo | Polyisokyanátová pryskyřice | |
| Ředidla | nax 10 Low Temp Thinner-nízkoteplotní ředidlo nax 20 Medium Thinner-střední ředidlo nax 30 Slow Thinner-pomalé ředidlo nax 40 Extra Slow Thinner-extra pomalé ředidlo | Směs rozpouštědel | 5-20°C 20-35°C 35-45°C 35-50°C |
| Aditiva | nax Softener | | |

Příprava povrchu



- ▶ Před jakoukoliv přípravou povrchu odmastěte opravovanou plochu pomocí nax rozpouštědlového odmašťovače.
- ▶ Používejte čisté kvalitní hadry nebo utěrky, jeden na navlhčení a druhý na osušení povrchu.
- ▶ Naneste dostatečné množství odmašťovače, aby byl povrch vlhký, a odmašťovač setřete, než se odpaří.



- ▶ Odstranění stávající povrchové úpravy a počáteční broušení polyesterového plniče/tmelu P120
- ▶ Okraj před polyesterem/tmelem a konečnou úpravou, broušení pro kompletní základní nátěr panelu P220
- ▶ Hrana a poslední krok před nástřikem základního/povrchového nátěru pro bodové opravy P320
- ▶ Zvukové OEM elektro (ED) potažené díly: P320



- ▶ Před aplikací primeru odmastěte aplikační plochu pomocí rozpouštědlového odmašťovače nax.
- ▶ Používejte čisté kvalitní hadry nebo utěrky, jeden na navlhčení a druhý na osušení povrchu.
- ▶ Naneste dostatečné množství odmašťovače, aby byl povrch vlhký, a odmašťovač setřete, než se odpaří.

Poznámky: Respektujte maximální skok zrnitosti 100 v krocích suchého broušení.

Flexibilní díly

| Typ Produktu | Flexibilní | Měkký | |
|-------------------------------|------------|-------|--------------|
| nax 2000 Urethane Primer Grey | 100 | 100 | Podle objemu |
| nax Softener | 10 | 5 | Podle objemu |

Poznámky: Tvrdý plast nevyžaduje změkčovaadlo. Po přidání přísady dobře promíchejte

Mixování Informace o typu plastu najdete na změkčovač nax (LAR.08.012)




Mixování

Pro nejlepší výkon dobře promíchejte primer v plechovce.



Mix produktů

Po každé přidané složce dobře promíchejte.



| | MB | LB |
|---|----|-------------------------------|
| 4 | 4 | nax 2000 Urethane Primer Grey |
| 1 | 1 | nax 2000 Hardener - tužidlo |
| 1 | 2 | nax Thinners - ředidlo |

Pozn: Po každé přidané složce dobře promíchejte.


| | Výběr ředidla | | |
|-----------------|---------------|---------|---------|
| | 5-20°C | 20-35°C | 35-45°C |
| 1-2 panely/spot | 10 | 20 | 30 |
| 3-5 panely | 20 | 20 | 30 |
| >5 panely | 30 | 30 | 40 |

SAR.04.011. -2/5-

Technical Services, Nippon Paint Group AR
Center for Auto Refinish Training and Excellence


| Mixování (dle váhy) | (4:1:1) | | | (4:1:2) | | |
|---------------------|----------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| | RFU (ml) | nax 2000 Urethane Primer Grey (gr) | nax 2000 Hardener - tužidla (gr) | nax Thinners - ředidla (gr) | nax 2000 Urethane Primer Grey (gr) | nax 2000 Hardener - tužidla (gr) |
| 100 | 95 | 16 | 15 | 81 | 14 | 25 |
| 150 | 142 | 25 | 22 | 122 | 21 | 38 |
| 200 | 189 | 33 | 29 | 162 | 28 | 50 |
| 250 | 237 | 41 | 37 | 203 | 35 | 63 |
| 300 | 284 | 49 | 44 | 243 | 42 | 75 |
| 400 | 379 | 65 | 59 | 325 | 56 | 101 |
| 500 | 473 | 82 | 73 | 406 | 70 | 126 |
| 700 | 568 | 98 | 88 | 487 | 84 | 151 |
| 1000 | 663 | 114 | 103 | 568 | 98 | 176 |

Viskosita (DIN 4 Cup)



| | | 20°C(70°F) | 30°C(86°F) | 40°C(100°F) |
|-------|--|------------|------------|-------------|
| 4:1:1 | | 19-22 sek | 16-19 sek | 12-15 sek |
| 4:1:2 | | 17-20 sek | 14-18 sek | 10-13 sek |

Doba zpracovatelnosti



| | | 20°C(70°F) | 30°C(86°F) | 40°C(100°F) |
|-------|--|------------|------------|-------------|
| 4:1:1 | | 1½ hod | 30 min | 30 min. |
| 4:1:2 | | 2 hod | 40 min | 35 min. |

Nastavení stříkací pistole / aplikační tlak



| Typ stříkací pistole | Velikost trysky | Aplikační tlak |
|----------------------|-----------------|---|
| Gravitace | 1.4-1.8mm | Max 0.6-0.7 bar na vzduchovém uzávěru (1,7-2,2 na vstupu) |

Aplikace



V závislosti na požadované tloušťce nátěru **Počet nátěrů**
2-3 nátěry

- ▶ Naneste jednu střední vrstvu na broušené místo opravy a poté nechte působit 5-7 minut
- ▶ Aplikujte 2. a 3. mokrou vrstvu v rámci každé předchozí vrstvy a nechte 5-7 min. mezi nátěry.


Poznámky: Nechte každou vrstvu přirozeně odvětrat, dokud není povrch zcela matný. Nesušte násilím pomocí vzduchu. Správné stínění pomáhá dosáhnout vyšší vrstvy nátěru. Doba odvětrání závisí na okolní teplotě, tloušťce nanesené vrstvy a proudění vzduchu. Pro maximální výkon použijte velkou kapalinovou špičku a snižte ji aplikační tlak.

Doba sušení




| | 20°C(70°F) | 30°C(86°F) | >40°C(100°F) | 60°C(140°F) | IR SUŠENÍ |
|----------------------|------------|------------|--------------|-------------|-----------|
| ▶ Suchý na prach | 10 min. | 5 min. | 5 min. | - | n/a |
| ▶ Suchý k broušení | 3 hod | 2 hod | 1½ hod | 30 min. | 4+8 min |
| ▶ Flexibilní použití | 3½ hod | 2½ hod | 2 hod | 40 min. | 4+8 min. |

Tloušťka nátěru



| | | |
|---------|---------------------------------------|-----------------|
| Nízká | Použití doporučené aplikační techniky | 20-30 µm/ nátěr |
| Střední | Použití doporučené aplikační techniky | 30-40 µm/ nátěr |

Pokrytí



Při použití doporučené aplikace teoretické pokrytí materiálu:

07 m²/litr RTS směsi na 50 µm

Poznámky: Praktické použití materiálu závisí na mnoha faktorech, jako je tvar předmětu, drsnost povrchu, aplikační technika, tlak a aplikační okolnosti.

Dokončovací příprava povrchu



▶ Dokončovací kroky broušení za sucha: 2K vrchní / základní nátěr P400/P500

▶ Počáteční krok broušení za sucha lze provést s hrubším zrnem: P320

▶ Pro opravu místa dokončete oblast míchání pomocí: P500



▶ Kroky konečného broušení za mokra: 2K Topcoat / Basecoat P800/P1000

Počáteční krok broušení za sucha lze provést s hrubším zrnem: P320

▶ Počáteční krok broušení za mokra lze provést s hrubší zrnitostí: 2K vrchní/základní nátěr P600/P800

▶ Pro opravu místa dokončete oblast míchání pomocí: P1000




▶ Před aplikací vrchního nátěru SB odmastěte povrch pomocí rozpouštědlového odmašťovače nax.

Používejte čisté kvalitní hadry nebo utěrky, jeden na navlhčení a druhý na sušení.

▶ Naneste dostatečné množství odmašťovače, aby byl povrch vlhký, a odmašťovač setřete, než se odpaří

Poznámky: Respektujte maximální skok zrnitosti 100 v krocích broušení za sucha a maximální skok zrna 200 v krocích mokrého broušení.

Opětovný nátěr



Se sebou a se všemi nax Superio Topcoat

Čištění zařízení

Rozpouštědlové čističe pistolí

Obsah rozpouštědla

▶ Obsah VOC tohoto produktu ve formě připravené k použití je max. 690 g/litr

Skladovatelnost



nax 2000 Urethane Primer Grey 2 roky

nax 2000 Hardener Tužidlo 2 roky

nax Thinners Ředidlo 2 roky

Minimální skladovací teplota: 5°C (41°F) Maximální skladovací teplota: 35°C (95°F)

Poznámky: Skladovatelnost produktu je určena, když jsou produkty skladovány neotevřené při 20°C (70°F). Vyvarujte se extrémních teplotních výkyvů.

Brand names and Logos mentioned in this data sheet are trademarks of or are licensed to NIPPON PAINT.

This product is for professional use only and not for sale to or use by the general public. Before using, read and follow all label and SDS precautions. The information in this data sheet is not intended to be exhaustive and is based on the present state of our knowledge and on current laws. Any person using the product without first making further inquiries as to the suitability of the product for the intended purpose does so at his own risk and we can accept no liability for the performance of the product or for any loss or damage (other than death or personal injury resulting from our negligence) arising out of such use. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, or as a warranty, nor the suitability of the products for a specific purpose. Standard drying times quoted are average times at 20°C/68°F. Film thickness, humidity and shop temperature can all affect drying times. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only. In the light of experience and our policy of continuous product development, they may change without prior information and do not constitute the agreed contractual quality of the products (product specification).

It is always the responsibility of the recipient of our products to ensure that any proprietary rights, existing laws, legislation are observed and to take all necessary steps to fulfill the demands set out in the local rules and legislation. **THE LATEST VERSION OF TDS SUPERSEDES ALL PREVIOUS VERSIONS.**

Nippon Paint Group AR Office:

148, Sector – 7, IMT Manesar, Gurugram, Haryana – 122050, India
www.nipponpaint-autorefinishes.com